

BRALEP PE 280 H

Hloubkový disperzní penetrační nátěr k úpravě savých povrchů

Vlastnosti

- zvyšuje přídržnost následných vrstev
- snižuje nasákavost
- zvyšuje soudržnost povrchových vrstev
- neobsahuje rozpouštědla
- vhodná na podlahové vytápění
- pro vnitřní i venkovní použití

Oblast použití

BRALEP PE 280 H je disperzní penetrační nátěr s hloubkovým účinkem určený k úpravě savých a porézních minerálních podkladů (např. betony, stěrky, omítky, anhydritové podklady, sádkokarton a pórobeton). Částice menších rozměrů zaručují dokonalý průnik do penetrovaného materiálu. Snižuje nasákavost, vede ke zvýšení soudržnosti povrchových vrstev podkladu a zlepšení přídržnosti vyrovnávacích hmot, lepidel, barev, apod. Určeno pro interiér i exteriér. Vhodná také k úpravě podkladu s podlahovým vytápěním a stěn před malováním a tapetováním apod.

Složení

Vodná disperze na bázi styrenakrylátového kopolymeru a vybraných aditiv.

Technické údaje

Vzhled:	mléčně zakalená kapalina
Hodnota pH:	7,0 - 8,0
Specifická hmotnost:	1,01 kg/m ³
Spotřeba:	125 – 500 g/m ²
Vydatnost:	1 kg / 2 - 8 m ²
Aplikační teplota:	+5°C až +28°C
Doba schnutí:	dle podmínek, cca 1 – 2 hod.
Balení:	1 kg, 5 kg, 10 kg BRALEP PE 280 H

Skladování

Skladování v uzavřeném obalu při teplotách od +5°C do +28°C. Chránit před mrazem a přímým slunečním zářením. Při dodržení těchto podmínek si uchovává deklarované vlastnosti po dobu 12 měsíců od data výroby.

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzrálý, suchý a zbavený prachu. Zbytky starého lepidla, mastnoty, nesoudržné povrchové vrstvy a další nečistoty je třeba před použitím odstranit.

Pracovní postup

Obsah před použitím protřepejte. Penetrace se na podklad nanáší rovnoměrně válečkem, příp. štětcem. V případě velmi savého podkladu nevylévejte z obalu přímo na podklad, aby se zamezilo místnímu přesycení. Je nutné zamezit tvorbě louží. Při penetrování velmi savých podkladů je možné penetraci naředit vodou max. v poměru 1:1 a po zaschnutí prvního nátěru provést nátěr druhý, popřípadě třetí. Při aplikaci na stěny před nanášením akrylátových barev doporučujeme penetraci naředit vodou v poměru 1:1.

Před nanesením následných vrstev musí být nátěr zcela suchý. Nátěr nanášejte při teplotě vzduchu a podkladu od + 5°C do + 28°C. Ve venkovním prostředí nepracujte, pokud hrozí riziko deště nebo mrazu před úplným zaschnutím nátěru. Všechny použité nástroje jsou před zaschnutím omyvatelné vodou.

Bezpečnostní opatření

Při zpracování a vysychání dbejte na řádné odvětrání pracovních prostor. Po vyschnutí je penetrace pachově neutrální a zdravotně nezávadná. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Chraňte oči a pokožku před potřísněním, používejte vhodné ochranné pomůcky, dodržujte zásady osobní hygieny. Chraňte před dětmi!

Produkt obsahuje isothiazolinony.

Další informace naleznete v Bezpečnostním listu výrobku.

Likvidace

Čerstvé zbytky výrobku pokud možno znovu použít. Kapalné zbytky PE 280 H nelze vylít do kanalizace, je třeba zabránit úniku do povrchových vod nebo do půdy. Nepoužitý materiál se likviduje běžnými postupy dle národní legislativy jako ostatní odpad. Prázdný plastový obal je recyklovatelný.

První pomoc

Při potřísnění pokožku omývejte vodou a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut větším množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledejte lékařské ošetření.

Upozornění: Výrobce plně ručí za kvalitu výrobku, kterou stanovuje PN 101105. Protože nemá vliv na podmínky při zpracování a odborné provedení práce, nemůže převzít zodpovědnost za výslednou kvalitu díla. Za daných podmínek doporučuje předem provést praktickou zkoušku.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu textu. S uvedením této verze všechny předchozí pozbývají platnost.